



Fiche technique N° LA3354

28-12-2016

Annule et remplace les éditions précédentes

Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1

BOIS NON PEINTS :

EUROPEENS FEUILLUS - EUROPEENS RESINEUX - TROPICAUX MI-DURS - CONTRE-PLAQUE - AGGLOMERE - ISOREL DUR

BOIS PEINTS :

PEINTURES HYDRODILUABLES - GLYCÉROPHTALIQUES - ACRYLIQUES - ANCIENNES LASURES

Laurapaint O

Peinture laque satinée hydrodiluable pour la protection du bois

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

12 à 14 m²/L



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

FONCTION

Peinture laque à base de résine alkyde hydrodiluable, pour la protection des bois en extérieur et en intérieur.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 4a / 7b2

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

S'applique sur les boiseries (charpentes, barrières, portes et fenêtres).

Qualités dominantes :

- Microporeux : laisse respirer le bois.
- Imperméable aux eaux de ruissellement : protège efficacement contre les intempéries.
- Grande facilité d'application.

Caractéristiques pratiques :



= 12 à 14 m²/L (selon l'absorption du



= 2h



= 12 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : Prêt à l'emploi
- **Aspect** : satiné tendu
- **Matériel** : brosse, rouleau ou pistolet
- **Nettoyage du matériel** : EAU
- **Coloration** : système à teinter COLORIMIX® ou colorants concentrés SELFCOLOR® (maximum 3 %).
- **Conditionnement** : 1 L - 3 L - 12 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 1,20 à 1,30
- **Extrait sec (pondéral)** : 48 à 52 %
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010).
Ce produit contient max 80 g/l COV.
- **Taux de brillance à 60°** : 70%

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Sur bois neufs ou anciens non peints** : poncer et dépolir. Si le bois présente des traces grasses, dégraisser avec un produit adapté.
- **Sur bois peints écaillés** : décaper, gratter et poncer pour éliminer les parties non adhérentes, puis dépolir.
- **Sur bois peints en bon état et sur anciennes peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.

Application :

- **Ne pas appliquer sur des bois tropicaux anti-siccatis (qui empêche la peinture de sécher).**
- **L'application se fera après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **A l'issue de cet essai, appliquer comme suit 2 couches :**
- **1ère couche diluée à 5% d'eau**
- **2e couche non diluée**
- Sur les bois tendre (absorbants), nous vous encourageons à appliquer une 3e couche non diluée.
- **En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C**
- **En extérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.theolaur.com ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures - ZI-A - 5, rue René Cauche - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96
Mail : contact@theolaur.com www.theolaur.com
SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 - Code APE : 2030Z - N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015