



Fiche technique N° LA3547
20-12-2022

Annule et remplace les éditions
précédentes

Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1

- **Plâtres et dérivés après impression :**
Plaques de plâtre – Plâtre – Enduits de Plâtre
- **Anciennes peintures :**
Hydrodiluable – Glycerophtaliques – Acryliques
- **Anciennes maçonneries après impression :**
Béton – Enduit de ciment - Briques
- **Bois non peints après impression :**
Européens feuillus - Européens résineux -
Tropicaux mi-durs - Contre Plaqué - Aggloméré -
Isorel Dur

visacolor mat HD

Peinture 2 en 1 mate pour travaux
de qualité

**INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
ABRITÉ**

7 à 9 m²/L



*Information sur le niveau d'émission de
substances volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions).



Fonction :

Peinture 2 en 1 mate à base de résine acrylique et alkyde en phase aqueuse, renforcée en polysiloxane pour travaux de qualité.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2/4a

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR ABRITÉ

Intérieur : Surfaces murales et plafonds après préparation du support. Boiseries verticales après impression.

Extérieur abrité : Surfaces murales verticales après impression. Boiseries verticales après impression.

Qualités dominantes :

- **Grande facilité d'application :** permet un travail rapide et soigné.
- **Excellente opacité pour un pouvoir couvrant élevé.**
- **Peinture formulée pour un meilleur respect de l'environnement (COV < 1g/L).**
- **Lessivable (Classe 2 selon la norme ISO 11998 et NF EN 13300 (perte d'épaisseur entre 5 et 20 microns après 200 frottements) propriété obtenue après 28 jours de séchage).**

Caractéristiques pratiques :



= 7 à 9 m²/L (selon le support)



= 1 h



= 6 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi - Blanc pur - Noir
- **Bases disponibles :** BTP - BTM - BTF - BTN - BTJ - BTR
- **Aspect en finition :** Mat
- **Matériel :** Brosse, rouleau microliss HD 12, Airless Mark V de Graco ou Airless Wagner Prospray 3.39 filler: buse verte 5/17 ou 5/19, pression 140 bars.
- **Dilution et nettoyage du matériel :** Eau, ne pas laisser évacuer l'eau de nettoyage dans l'évier.
- **Coloration :** **Système à teinter COLORIMIX®** - La bonne tenue ne s'applique pas aux revêtements dont la couleur de finition a un coefficient d'absorption solaire supérieur à 0,7 ou dont la valeur d'indice luminance Y est inférieure à 35% (selon D.T.U. 59.1.).
- **Conditionnement :** 1L - 3L - 15L

Caractéristiques techniques :

- **Densité (BTP) :** 1,42 à 1,52 (Densité variable selon les bases).
- **Extrait sec (Pondéral) (BTP) :** 55 à 59 %
- **Taux de Brillance à 60° :** 2%
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient max 1 g/l COV (Les valeurs de COV indiquées tiennent compte de nos colorants).

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Éliminer totalement les anciens badigeons.**
- **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées :** poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur fonds poreux (plâtres et dérivés, bois et dérivés et anciennes maçonneries):** Imprimer avec notre visacolor primaire HD ou visaprimaire.
- **Sur fonds de maçonneries en extérieur :** Imprimer avec notre laurprotect ba ou laurprotect prim'o.
- **Sur support ferreux :** appliquer notre sous-couche antirouille laurafer primaire anti-corrosion.
- **Si présence de mousses, champignons ou algues,** effectuer au préalable un traitement curatif de la surface à peindre avec notre thelocide. En cas de forte contamination par les micro-organismes de la surface à traiter, passer le nettoyeur à haute pression d'eau. Appliquer le fongilaur, puis laisser sécher sans rincer.

Voir les fiches techniques des produits cités.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Cas général :** Appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 6 heures entre les couches.
- **Sur fonds neufs : appliquer 2 couches directement après impression**
- **Sur fonds peints (teintes soutenues):** appliquer 2 couches directes sans dilution.

- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.**
- **En extérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 80% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.lauragais-peintures.fr ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures - ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96

Mail : contact@lauragais-peintures.fr www.lauragais-peintures.fr

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015