



SEMIN FIN

ENDUIT DE FINITION INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en poudre pour travaux de finition intérieur sur murs et plafonds.

Accepte de petites irrégularités au niveau du support. Temps d'emploi long.

COMPOSITION ET ASPECT.

Plâtre, carbonate de calcium, résine redispersable, agent de rhéologie et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds en intérieur :

- Plaques de plâtre
- Carreaux de plâtre
- Béton
- Enduit ciment
- Ancienne peinture
- Impressions
- Enduit de dégrossissage à base de plâtre (SEMIN DEGROSSISSAGE, SEMIN GROS...)

REVÊTEMENTS.

- Papier peint, peinture, revêtement mural.

DOCUMENT A CONSULTER. DTU 59.1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de prise : 10 heures.
- Densité de la poudre : 0,9. pH : 7.
- Granulométrie : fine.
- Adhérence : conforme à NFT 30 608

PRODUITS ASSOCIÉS.

SEMIN GROS, SEMIN DEGROSSISSAGE en tant qu'enduits de dégrossissage.

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 5 et 25 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

9 mois à l'abri de l'humidité en conditionnement d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

AVANT LA POSE.

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Sur support trop irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage.

Égrener, brosser et dépoussiérer les bétons plaques et carreaux de plâtre. Lessiver, rincer et imprimer les anciennes peintures.

TAUX DE GÂCHAGE.

Environ 11 à 12 litres d'eau par sac de 25 kg.

Homogénéiser la pâte avec un malaxeur mécanique de préférence. Laisser reposer la pâte ainsi obtenue 5 minutes et remalaxer.

APPLICATION.

L'application se fait manuellement à l'aide d'une lisseuse, d'une lame ou d'un couteau à enduire.

Laisser durcir et égrener les imperfections avant de poncer si nécessaire.

Imprimer SEMIN FIN dans le cas d'une application de peinture satinée ou brillante

TEMPS DE SÉCHAGE.

De 3 à 6 heures en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes.

CONSOMMATION.

De 250 à 400 g/m².

ENDUIT DE FINITION INTÉRIEUR

SEMIN FIN s'adapte à la plupart des fonds (plaques et carreaux de plâtre, enduits, béton, ciment, anciennes peintures) et tolère des supports légèrement irréguliers.

AVANTAGES

- Excellente glisse.
- Très bonne qualité de finition.
- S'applique frais sur frais.

CONSEILS DE POSE

Lessivez toujours les peintures anciennes avant application.

Pour rincer plus facilement les coulures sales, commencez le lessivage par le bas du mur.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 3.

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr

GLISSE EXCEPTIONNELLE

