

# LINITOP®

## LINITOP PRIM & FINISH

### Lasure d'imprégnation transparente



EXTÉRIEUR

Priorité au bois

|   |  |
|---|--|
| <b>Description</b>  | Lasure d'imprégnation transparente microporeuse pour bois extérieurs à dimension variable.<br>Aspect satiné - mat.   |
| <b>Classification</b>   | Famille 1 - Classe 4a (selon classifications NBT 22-003 et NFT 36-005).  |
| <b>Propriétés</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trois fonctions :                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Fond d'imprégnation pour favoriser l'adhérence de la finition (Linitop Classic** ou Solid**).</li> <li>2 - Lasure de protection : système d'application en 3 couches. Idéal pour bois soumis à forte humidité.</li> <li>3 - Fond teinté avant finition au Vernis**, Yacht Vernis** ou Parket**.</li> </ol> </li> <li>• Contient un agent de protection du film sec antifongique.</li> <li>• Pénètre en profondeur le support et le protège. S'adapte parfaitement aux variations dimensionnelles du bois.</li> <li>• S'applique sur chantier ou en atelier.</li> </ul>   |
| <b>Destinations</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surfaces verticales.</li> <li>• Protège et décore les bardages, chalets, clôtures, balustrades. exceptés Red Cedar et essences contenant un anti-oxydant (ex : Iroko).</li> <li>• Peut s'appliquer également en intérieur : portes, huisseries, lambris...</li> </ul>   |
| <b>Caractéristiques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Composition :</b></li> <li>• <b>Densité (à +20°C) :</b></li> <li>• <b>Point d'éclair :</b></li> <li>• <b>Viscosité :</b></li> <li>• <b>Extrait sec :</b></li> <li>• <b>COV :</b></li> <li>• <b>Conditionnements :</b></li> <li>• <b>Conservation :</b></li> <li>• <b>Conditions de stockage :</b></li> <li>• <b>Aspect en boîte :</b></li> <li>• <b>Aspect du produit sec :</b></li> <li>• <b>Teintes :</b></li> <li>• <b>Outils :</b></li> <li>• <b>Dilution :</b></li> <li>• <b>Nettoyage des outils :</b></li> <li>• <b>Conditions d'application :</b></li> <li>• <b>Rendement :</b></li> <li>• <b>Séchage (données à +20°C et 50% d'hygrométrie relative) :</b></li> <li>• <b>Sécurité :</b></li> </ul> | Résines alkydes.<br>0.915 ± 0.05.<br>> 60°C.<br>Liquide fluide.<br>33% ± 5.<br>Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/f) : 700 g/l (2010).<br>Ce produit contient au maximum 485 g/l COV.<br>1 l - 2,5 l - 5 l et 10 l.<br>2 ans minimum en emballage clos d'origine non entamé.<br>À l'abri du gel et des températures élevées.<br>Liquide coloré.<br>Satiné/mat.<br><br>Brosse, rouleau, pistolet.<br>Prêt à l'emploi.<br>White spirit.<br>Respect des conditions et des prescriptions définies par le fabricant du produit. Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à +10°C ou supérieure à +30°C.<br>Hygrométrie relative : 50%.<br>14 à 18 m²/l.<br>- Hors poussière : 6 h.<br>- Recouvrable : 24 h.<br>Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. |

## Préparation du support

- S'applique sur bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, les traitements et la préparation sont conformes aux normes et DTU en vigueur (DTU 59.1). La reconnaissance et la préparation du support sont de la responsabilité de l'apporteur.
  - Les bois doivent être secs, propres, sains, préparés (dégraisser, poncer, dépolir si nécessaire), non gelés et non givrés.
- Sur bois neufs :**
- Poncer (grain 120) pour favoriser et optimiser l'ouverture des pores.
- Sur bois anciens :**
- Remettre à nu le support par ponçage ou décapage.
- NB :** Après ponçage, égrenage, toujours procéder à un dépolissage soigneux du support.

## Recommandations avant application

- Prêt à l'emploi. Bien remuer avant application.
  - Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à +10°C et supérieure à +30°C. L'humidité relative sera de l'ordre de 50% pour un séchage optimal.
  - Se conformer aux normes et DTU en vigueur.
  - Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
  - L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 15%.
- NB :** Pour protéger les bois contre les agressions UV, l'incolore ne peut pas être utilisé seul (en couche finale) à l'extérieur. Terminer par deux couches teintées.

## Mode d'emploi

- Selon l'état du support :
- Bois neufs :**
- Après ponçage, procéder à la protection selon l'un des deux systèmes proposés ci-dessous.
- Bois grisés :**
- Dégriser au Wood Cleaner\*\*, rincer et laisser sécher.
  - Poncer (grain 120) si nécessaire.
  - Procéder à la protection.
- Bois huilés, noircis :**
- Déshuiler au Wood Oil Cleaner\*\*, neutraliser au Wood Cleaner\*\*, rincer, laisser sécher.
  - Poncer (grain 120) si nécessaire.
  - Procéder à la protection.
- Bois à décapage :** nous consulter.
- 1 - Système sous-couche d'imprégnation :**
- Appliquer une couche de Linitop Prim & Finish bien garnie.
  - Après séchage complet, terminer par 2 couches de finition Linitop Classic\*\* ou Solid\*\* teintées\*.
- 2 - Système de protection en 3 couches :**
- Appliquer 3 couches de Linitop Prim & Finish bien garnies. À l'extérieur, les 2 dernières seront teintées et non pas incolores\*.
- NB :** Bien penser aux rainures et aux abouts. Lors de l'application au pistolet, prévoir un lissage à la brosse pour éviter toutes coulures éventuelles et favoriser la pénétration du produit.

## Conseil du Pro

- Toujours appliquer Linitop Prim & Finish dans le sens des fibres du bois.
- Sur bois neufs ou remis à nu, non durables et n'ayant pas reçu de traitement de préservation, il est recommandé d'appliquer au préalable un traitement des bois insecticide, fongicide et anti-bleu en service. Nous consulter.
- Fond teinté avant finition :
  - Appliquer une couche de Linitop Prim & Finish\*.
  - Après séchage et sans égrener, terminer par deux couches de Vernis\*\*, Yacht Vernis\*\* ou Parquet\*\* en égrenant entre les deux couches.

## Entretien

- Pour le système de protection en 3 couches :
- Rénovation usuelle :**
- Appliquer une ou deux couches selon l'état après avoir procédé à un brossage ou à un égrenage.
- Rénovation trop tardive :**
- Sur un support très abîmé, revenir au bois nu par un ponçage ou un décapage puis appliquer 3 couches.
- NB :** Après ponçage/égrenage, toujours procéder à un dépolissage soigneux du support.

\* Pour protéger les bois contre les agressions UV, l'incolore ne peut pas être utilisé seul (en couche finale) à l'extérieur. Terminer par deux couches teintées.  
\*\* Même fabricant.

**Notre service Back Office se tient à votre disposition pour vous conseiller.**

**Nous vous invitons donc à le joindre :**  
**En Belgique : +32 (0)10 42 00 90 - 0800 95 549**  
**En France : +33 (0)1 60 86 48 70**  
**ou à consulter notre site [www.linitop.com](http://www.linitop.com)**

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état du support du chantier à entreprendre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

